



**LABORMESSWERTE\***  
Ø 4,7 mm LIGNOLOC® mit Kopf

**LABORMESSWERTE\* LIGNOLOC® MIT KOPF**

	Mittelwert	Minimalwert	Maximalwert
Zugtragfähigkeit Nagelkopf (> 10 Messwerte):	1840 N	1561 N	1966 N
Biegetragfähigkeit Myk (> 10 Messwerte):	3005 Nmm	2716 Nmm	3316 Nmm
Systemtest Aus- und Durchzug (> 5 Messwerte): Douglasie auf 3-Schichtplatte	1139 N	912 N	1445 N

\* BECK interne Messungen

**BEFESTIGUNGSMITTEL**

Durchmesser	4,7 mm   0.185"
Länge	58 mm   2 5/16"
Kopf	6,3 mm   0.248"
Material	verdichtetes Buchenholz
Coil-Kapazität	100 Nägel
Magazinierung	15° Coil LIGNOLOC®
Gerät	FASCO® F60 CN15-PS90-H LIGNOLOC®

**LIGNOLOC® MIT KOPF**

Die nächste Entwicklungsstufe der **LIGNOLOC®** Holznagel Technologie: der Holznagel mit Kopf für den Fassadenbau. Er verfügt über eine stumpfe Anti-Spalt-Spitze und ist für die gängigsten Nadelholz-Fassaden sowie eine Vielzahl weiterer Anwendungen geeignet, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, wie z.B. Sichtschutzelemente, Gartenhäuser, Gartenpavillons, Raumtrenner, etc.